

Допустимые дефекты на фасадах, дверях и декоративных элементах, облицованных пленкой ПВХ не из стандартного каталога пленок ПВХ компании ВХЦ

№ п/п	Наименование дефекта	Продукция из МДФ, облицованной пленкой ПВХ (текстурные, матовые)			Продукция из МДФ, облицованной пленкой ПВХ (глянец, металллик, фантазийная)		
		Лицевая	Торец	Обратная	Лицевая	Торец	Обратная
1	Геометрические размеры и допуски	Должны соответствовать значениям, зарегистрированным в принятом заказе, образцам и значениям, указанным в каталоге продукции, в чертежах. Предельные отклонения по геометрическим размерам составляют +/- 1,5 мм на метр размера; отклонения от прямолинейности +/- 1,5 мм на метр размера.					
2	Царапины или риски под пленкой ПВХ (обратная сторона облицована ПВХ пленкой)	Допускаются данные дефекты являются следствием технологического производства материалов (МДФ)			Допускаются данные дефекты являются следствием технологического производства материалов (МДФ)		
3	Царапины или риски на ламинате	—	—	Допускаются Возможно ретуширование	—	—	Допускаются Возможно ретуширование
4	Вмятины диаметром не более 3 мм	Допускаются Не более 1-й на лицевой части, 1-й на каждый торец и 3-х на обратную сторону фасада			Допускаются Не более 1-й на лицевой части, 1-й на каждый торец и 3-х на обратную сторону фасада		
5	Вкрапления под пленкой ПВХ (пылевые, клеевые и т.п.), единичные локальные структурные неровности	Допускаются не более 3 шт. на 0,2 кв.м	Допускаются	Допускаются	Допускаются не более 3 шт. на 0,2 кв.м	Допускаются	Допускаются
6	Шагрень, отклонение по степени шероховатости	Допускается	Допускается	—	Допускается	Допускается	—
7	Отслоения пленки ПВХ длиной более 25 мм или более 5-х штук на фасад	Не допускается					
8	Цветовой оттенок пленки ПВХ	Не гарантируется. ВНИМАНИЕ! Пленки ПВХ "под дерево" имитируют текстуру древесины, т.е. имеют непредсказуемое чередование темных и светлых полос, сучков и годовых колец разных размеров и конфигураций. Подобные элементы рисунка ПВХ браком не являются			Не гарантируется. Дозаказ изделий может отличаться от основного заказа		
9	Локальные изменения цвета и текстуры пленки по торцам и углам после запрессовки	—	Допускаются технологические особенности изготовления	—	—	Допускаются технологические особенности изготовления	—
10	Наличие загрязнений на деталях	Не допускается					
11	Зарезы, заделки пленки ПВХ	Не допускаются	Допускаются	Допускаются заделки, подогнанные по оттенку	Не допускаются	Допускаются	Допускаются заделки, подогнанные по оттенку

				к цвету обратной стороны			к цвету обратной стороны
12	Дефекты пленки (вкрапления, защипы, разводы и т.д.)	Допускаются		Допускаются			
13	Сколы по периметру изделий и по краям паза	—	—	Допускаются Возможны следы реставрации	—	—	Допускаются Возможны следы реставрации
14	Изменение текстуры пленки ПВХ	Не допускается					
15	Дефекты декоративных вставок имитирующих резной декор	допускаются шероховатость поверхности (шагрень), вкрапления на поверхности, незначительные царапины и кратеры, нечеткость линий орнамента и незначительные деформации геометрии изделия, не влияющие на физико-механические характеристики изделия	—	—	допускаются шероховатость поверхности (шагрень), вкрапления на поверхности, незначительные царапины и кратеры, нечеткость линий орнамента и незначительные деформации геометрии изделия, не влияющие на физико-математические характеристики изделия	—	—
16	Выгибание фасада	Допускается выгибание не более 8 мм на 1 метр изделия					
17	Выступление клея на торцах фасада	—	—	Допускаются следы клея не более 1,5 мм Дефектом не является если возможно устранить выступивший клей подручными средствами	—	—	Допускаются следы клея не более 1,5 мм Дефектом не является если возможно устранить выступивший клей подручными средствами
19	Неравномерность покраски выборки	—	—	Допускается	—	—	Допускается
20	Видимый стык нескольких слоев МДФ на торце фасада	—	—	Допускается	—	—	Допускается

Знак «--» означает, что данный параметр не контролируется.

Приложение

1. Прием продукции по качеству происходит на основании ГОСТ 16371-2014
2. Производственными дефектами считаются оптические или механические отклонения, если они хорошо видны невооруженным глазом.
Проверка качества мебельных фасадов и производится в следующих условиях:
 - в помещении с дневным освещением
 - с расстояния до осматриваемых фасадов 60 см
 - с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 70°-90°
 - время осмотра 10 секунд

Считается дефектом, если заметно в соответствии с данными условиями.

3. Внешний вид детали контролируют визуально без применения увеличительных средств, сравнивая его с образцами, согласованными изготовителем и заказчиком
4. Допускаются незначительные царапины, вмятины, сколы, вкрапления на поверхности, не влияющие на физико-механические характеристики изделия при дальнейшем использовании (при сборке полностью скрываемые ручками, днищами ящиков, светильниками и т.п.)
5. На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней неоднородной структурой МДФ
6. Претензии к художественному оформлению патинированных фасадов и декоративных элементов не принимаются - оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5% в одном заказе и в пределах 25% согласно утвержденному образцу. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования
7. Механические или иные дефекты защитной пленки на изделии дефектами не считаются
8. шагрень – это едва рельефная фактура материала, которая отличает его на ощупь и визуально.

Общие требования к качеству деталей мебельных

1. На лицевых поверхностях деталей мебельных допускаются одновременно не более трех видов нормируемых дефектов
2. Допускается наличие «острой» кромки ПВХ на обратной стороне изделий, на углах изделий
3. Покоробленность деталей мебельных регламентируется ГОСТ 16371-2014 п.2.2.3. Однако технологический процесс гарантирует исполнение указанных ГОСТ 16371-2014 допусков на покоробленность только в том случае, если конструкция фасада удовлетворяет условию:
 - a. C/D больше или равно 0,017, где C – толщина изделия, мм; D – диагональ изделия, мм
 - b. Если же конструкция фасада не удовлетворяет данному условию, то в рамках действующей на фабрике технологии исполнение допусков, указанных в ГОСТ 16371-2014 п.2.2.3, не гарантируется
4. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции, не содержать грязи и посторонних частиц